检测报告

No. C230811020001-1　　日期: 2023年08月15日　　第1页,共4页

申请公司: 广州市金超新材料有限公司

申请公司地址: 广州市花都区狮岭镇联合村狮岭（国际）皮革皮具城A区二街15号

以下测试之样品是由申请者所提供及确认

样品名称:	PVC膜
CPST 参考编号:	C230811020
收样日期:	2023年08月11日
测试周期:	2023年08月11日至2023年08月15日
测试方法:	请参见下一页
测试结果:	请参见下一页

****

结　　论:

测试样品	测试项目	结果
PVC膜	1. 邻苯二甲酸酯含量	**参见结果**

****

谨代表

东莞市欧冠检测技术服务有限公司

编写：	审核:	签发:
Jane Lian	Sunshine Liu	Will Pan
练潮珍, Jane	刘小芳, Sunshine	潘坚定, Will
报告编写员	报告审核员	技术总监

说明：报告未盖本机构"检测专用章"无效。报告只对委托之样品负责。报告涂改、自行增删无效。未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告。未经授权对本报告的内容或外观进行任何更改、伪造或篡改均属于违法行为，违者将受到法律起诉。如果客户对本报告有异议，请于报告发出之日起 15 日内提出，逾期不予受理。

送检样品照片



说明：报告未盖本机构"检测专用章"无效。报告只对委托之样品负责。报告涂改、自行增删无效。未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告。未经授权对本报告的内容或外观进行任何更改、伪造或篡改均属于违法行为，违者将受到法律起诉。如果客户对本报告有异议，请于报告发出之日起 15 日内提出，逾期不予受理。

测试结果：

样品描述 ： 透明膜

1. 邻苯二甲酸酯含量

测试方法：EN 14372:2004, 使用气相色谱质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

测试项目	CAS No.	单位	结果	MDL
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)	117-81-7	%(w/w)	N.D.	0.005
邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	84-74-2	%(w/w)	N.D.	0.005
邻苯二甲酸苄基丁基酯(BBP)	85-68-7	%(w/w)	N.D.	0.005


注释：

1. % = 重量百分比。
2. 0.0001% = 1 mg/kg。
3. MDL = 方法检出限。
4. N.D. = 未检出(< MDL)。

备注： 根据申请人的要求，对提交样品所选的材料进行检测。测试结果仅对提交的样品负责。本检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供参考。

说明：报告未盖本机构"检测专用章"无效。报告只对委托之样品负责。报告涂改、自行增删无效。未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告。未经授权对本报告的内容或外观进行任何更改、伪造或篡改均属于违法行为，违者将受到法律起诉。如果客户对本报告有异议，请于报告发出之日起 15 日内提出，逾期不予受理。

邻苯二甲酸酯 测试流程图



*** 报告结束 ***

说明：报告未盖本机构"检测专用章"无效。报告只对委托之样品负责。报告涂改、自行增删无效。未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告。未经授权对本报告的内容或外观进行任何更改、伪造或篡改均属于违法行为，违者将受到法律起诉。如果客户对本报告有异议，请于报告发出之日起 15 日内提出，逾期不予受理。