检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：0500368567
报告编号：ZFLJ0703458	第 1 页，共 4 页

客户信息	委托单位 ：温州叁陆零气模有限公司	委托人 ：查晓金
客户认定信息	样品描述 ：一块白色机织涂层面料 品名 ：840D 牛津布阻燃涂层 样品数量 ：1m*整门幅 颜色 ：白色	
检验性质	委托检测	样品受理/检测起始日期：2023-04-27，报告签发日期：2023-04-29
检验/判定依据	- GB/T 17591-2006 《阻燃织物》 装饰用织物 B1 级	
综合检验结论	见下页。	
检验结果及单项判定	见下页。	
样品呈现	见末页。	

批准：王榕艳 主检：惠永久 制单：陈嘉颖

江苏中纺联检验技术服务有限公司 检验检测专用章 (02)

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：0500368567
报告编号：ZFLJ0703458	第 2 页，共 4 页

综合检验结论

项目	判定依据	判定结果
燃烧性能	GB/T 17591-2006 装饰用织物 B1 级	合格

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：0500368567
报告编号：ZFLJ0703458	第 3 页，共 4 页

1. 燃烧性测试 *GB/T 5455-2014 垂直法*

测试环境 :调湿条件 A，试验温度：20.7℃，湿度:60.8%.
火源 :丁烷
点火时间 :12 秒

	经向					纬向					要求
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
续燃时间 (s)	4.87	2.33	0.92	0.0	2.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	≤ 5
平均续燃时间 (s)	/					0.0					
阴燃时间 (s)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	≤ 5
平均阴燃时间 (s)	0.0					0.0					
损毁长度（mm）	92	96	85	82	87	65	57	58	62	63	≤ 150
平均损毁长度（mm）	88					61					
试样燃烧后特征	熔融					熔融					--
燃烧时是否有滴落物	否					否					--
脱脂棉是否燃烧或阴燃	否					否					--
结论	合格										

备注

1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容，检测结果只对来样负责。
2. 检测报告不得部分复制，全文复制除外，复制报告未加盖本机构“检验检测专用章”无效。
3. 标记"--"的测试项目表示不予判定或不具备判定条件。
4. 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
5. 经向续燃时间结果不均，报告 5 个试样的测试结果。

江苏中纺联检验技术服务有限公司 检验检测专用章 (02)

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：0500368567
报告编号：ZFLJ0703458	第 4 页，共 4 页

送检样品照片和/或送检样品贴样



======= 检测报告结束 ======