检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：1246362577
报告编号：ZFLJ0909189A	第 1 页，共 2 页

客户信息	委托单位：温州叁陆零气模有限公司 委托人：查晓金	
样品信息	样品描述 ：一块白色机织面料	样品数量 ：1m*全幅宽
	客户提供的信息	品名：600D 牛津布 颜色：白色
检测类别	委托检测	样品接收日期：2025-03-19，样品检测日期：2025-03-19~2025-03-21
检测/判定依据	- GB/T 17591-2006 《阻燃织物》 装饰用织物 B1 级	
检测结果及判定	见后页。	
样品呈现		

批准： 王楷艳 报告签发日期： 2025-03-22 江苏中纺联检验技术服务有限公司

地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇西环二路 2500 号 No.2500, West Ring 2nd Road, Shengze, Wujiang District, Suzhou, Jiangsu
邮编/Postcode：215228 电话/Tel：(86 512)63081315/63081937 电子邮箱/E-mail：suzhoutesting@fabricschina.com.cn
声明：1. 本机构对报告中的所有信息负责，客户提供的信息除外；2. 本机构根据客户要求完成本次检测内容，检测结果仅适用于收到的样品；3. 本检测报告不得部分复制，全文复制除外，复制报告未加盖本机构“检验检测专用章”无效；4. 若对检测报告有异议，应于报告签发之日起 15 日内向本机构提出，逾期不予受理。

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：1246362577
报告编号：ZFLJ0909189A	第 2 页，共 2 页

== 判定 ==

检测项目	判定依据	判定结论
燃烧性能	GB/T 17591-2006 装饰用织物 B1 级	合格

== 检测结果 ==

燃烧性测试 *GB/T 5455-2014 垂直法*

测试环境 :调湿条件 A，试验温度：20.3℃，湿度:60.4%.
火源 :丁烷
点火时间 :12 秒

	经向					纬向					要求
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
续燃时间 (s)	3.05	0.0	4.30	2.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	≤ 5
平均续燃时间 (s)	/					0.0					
阴燃时间 (s)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	≤ 5
平均阴燃时间 (s)	0.0					0.0					
损毁长度（mm）	119	116	121	118	127	96	97	96	98	95	≤ 150
平均损毁长度（mm）	120					96					
试样燃烧后特征	熔融					熔融					--
燃烧时是否有滴落物	否					否					--
脱脂棉是否燃烧或阴燃	否					否					--
结论	合格										

备注：
1. 经向续燃时间测试结果不均匀，分别报告每个试样的测试值。
2. 标记"--"的测试项目表示不予判定或不具备判定条件。
3. 本报告检测结果及符合性判定未考虑测量结果的不确定度。

== 检测报告结束 ==